

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>FT - 0209-01</b>
	<b>AZUFRE ACEITADO 1%</b>	Rev. 01 Pág. 1 de 1

<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
<b>DETERMINACIÓN</b>	<b>Unidades</b>	<b>Valor</b>	<b>Observaciones</b>
Apariencia			Polvo humectado amarillo
Contenido en Azufre	%	99	Mínimo
Contenido en aceite	%	1	Máximo
Contenido en cenizas	%	0.5	Máximo
Pérdida por calor 105°C	%	0.3	Máximo
Arsénico, Selenio, Telurio		Libre	
Residuo en tamiz 120 ASTM	%	1	Máximo
Residuo en tamiz 230 ASTM	%	7	Máximo
Residuo en tamiz 325 ASTM	%	75	Máximo
Tiempo máximo de almacenaje	Años	1	

## PRESENTACIÓN

Sacos de papel:	25 Kg
Nº sacos por palet:	Depende del contenedor o camión
Big Bags:	1000 Kg, 500 Kg
Palets con film retráctil:	20 (contenedor) o 24 (camión)



## TRANSPORTE

No requiere ADR/IMO para el transporte por carretera/vía marítima

Fecha Revisión: Julio 2014

